


СЕРИЯ STF

ПЕЧЬ ПОЛНОЙ КОНВЕКЦИИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ
ЛИСТОВОГО СТЕКЛА


TAIFIN
GLASS MACHINERY

ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ STF — РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ СОВЕРШЕНСТВА



- / инновационная система конвекции и фокусирования нагрева
- / удобный оператору интерфейс и набор полезных программ
- / сконструирована для закалки любого закаливаемого стекла с покрытиями и без
- / печь адаптируема под ваши потребности
- / ширина загрузки вплоть до 3300 мм
- / отсутствие ограничений по максимальной длине стекла
- / диапазон толщин стекла 2,85 мм x 25 мм

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Толщина стекла	3	4	5	6	8	10	12	15	19
Кол-во загрузок в час	33-36	25-27	20-22	17-19	12-14	10-11	8-9	5-6	4-5
Общее время нагрева (секунд)	99-108	132-144	165-180	198-225	264-300	330-400	396-450	600-700	700-900
Время нагрева на мм толщины стекла (секунд/мм)	33-36	33-36	33-36	33-36	33-36	33-36	33-36	33-36	33-36

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Тип печи	Площадь загрузки м ²	Производительность для различных типоразмеров печи при различных толщинах закаливаемого стекла (м ² /час)								
		3	4	5	6	8	10	12	15	19
STF 180-340	6,12	202-220	153-165	123-135	104-116	73-86	61-67	49-55	31-37	25-31
STF 218-400	8,72	288-314	218-236	174-192	148-166	105-122	87-95	70-79	44-53	35-44
STF 254-520	13,20	436-475	330-357	264-291	225-251	159-185	132-146	106-119	66-79	53-66
STF 280-640	17,92		448-484	359-394	305-341	215-251	179-197	143-161	90-108	72-90
STF 320-800	25,60		По запросу	512-563	435-486	307-359	256-282	205-231	128-154	102-128

Время нагрева может отличаться на +-10% в зависимости от температуры входящего стекла.

Показатели производительности рассчитаны по бесцветному флоат стеклу при эффективности загрузки = 100%. При фактическом производстве эффективность загрузки обычно составляет 50-80%. Производительность для стекла 15 и 19 мм рассчитана с учётом времени охлаждения которое для этих толщин длиннее времени нагрева.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ КВТ

Тип печи	Всего для 4 мм	Всего для 3 мм
STF 180-340	990	1180
STF 218-400	1210	1490
STF 254-520	1680	1960
STF 280-640	2165	
STF 320-800	3047	

При максимальной высоте над уровнем моря в 300 м и температуре 30 С.



TaiFin Glass Machinery Oy
Kolmenkulmantie 1
FI-37150 Nokia
Финляндия

sales@taifin.com
service@taifin.com
www.taifin.com